

# PRB ACCROFOND I



FIXATEUR DE FOND SOLVANTÉ

## Les + de PRB ACCROFOND I

- + Fixe les fonds poreux et/ou farinant
- + Améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs
- + Adapté aux supports difficiles
- + Séchage rapide

### CONDITIONNEMENT

- Seaux métalliques de 25 L et de 5 L.
- Palette de 0,330 t soit 16 seaux de 25 L
- Palette de 0,300 t soit 72 seaux de 5 L



**CONSERVATION :** 12 mois.

### CONSUMMATION

- Environ 150 g/m<sup>2</sup> selon la porosité du support et l'aspect de surface.

**COULEUR :** Blanc.

Classe 7b1 selon NFT 36-005

**Prêt à l'emploi**

## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- PRB ACCROFOND I est utilisé sur murs intérieurs et extérieurs, neuf et rénovation.

### SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton.
- Mortier ciment.
- Plâtre.
- Panneaux bois CTB.H, CTB.X.
- Anciennes peintures compatibles\* adhérentes et résistantes.

\* Résistante à la détrempe.  
Pour tout autre support, consulter le service technique PRB.

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant d'appliquer, protéger les parties peintes de la construction, toutes les ouvertures (vitres et huisseries)...

### PENDANT L'APPLICATION :

- Bien ventiler les pièces, si l'opération se fait en local fermé.
- Le port de lunettes est indispensable pour éviter les projections dans les yeux.
- Manipuler obligatoirement avec des gants.
- Après tout arrêt, nettoyer les outils au White Spirit avant séchage.
- Avant de refermer les récipients, bien essuyer les surfaces en contact.
- Lors de projections éventuelles sur des parties autres que celle à traiter, essuyer rapidement avant séchage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION

- Résines copolymères acryliques en phase solvant.
- Adjuvants spécifiques.

### PRODUITS

- Aspect : Blanc.
- Solvant : White Spirit à 17 %.
- Densité : 0,82 ± 0,05.
- Produit inflammable.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Ils doivent être sains, propres, secs, exempts de toute trace d'huile ou de toutes autres pulvérulences.
- Éliminer les fonds non résistants.
- Dépoussiérer par brossage soigné et par aspiration.

### APPLICATION

- Pour réhomogénéiser, mélanger PRB ACCROFOND I avant l'emploi.
- Il s'applique au rouleau de laine, à la brosse ou au pistolet.

### RECOUVREMENT

- À réaliser avec les enduits organiques et colles commercialisés par PRB :
- PRB CRÉPIMUR, PRB CRÉPIRIB, PRB MARBRO MURO...
  - Les produits de collage PRB•COL associés.
  - Séchage de 2 à 6 heures selon la température et la porosité du support.
  - Le recouvrement s'effectue lorsque PRB ACCROFOND I est sec.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.