



SEMIN 99.

ENDUIT DE LISSAGE INTÉRIEUR

- + SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES
- + 500 FOIS MOINS DE COV QUE LE SEUIL A+
- + BONNE QUALITÉ D'APPLICATION ET BELLE FINITION

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou pose de revêtements.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton.
- Béton cellulaire.
- Enduit ciment.
- Enduit plâtre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 volume d'eau pour 2 et 1/3 volumes de poudre.

(Soit 2,1 à 2,2 L d'eau par sac de 5 kg).

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence.

Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 mn et remalaxer.

APPLICATION.

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire.

Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.

Imprimer dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.

Épaisseur d'application : jusqu'à 2 mm par passe.

TEMPS DE SÉCHAGE

De 12 à 24 heures en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

CONSUMMATION.

Environ 250 à 400 g/m².

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 4 heures.

Adhérence : conforme à NFT 30 608.


CONDITIONNEMENT.

Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



UTILISATION



APPLICATION MANUELLE



SÉCHAGE 12-24 H



TEMPS DE PRISE 4 H



SEMIN

1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

