



PEINTURE MURS BLANC VELOURS

SOLUTION INTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Opacité à 98%.
- Grande blancheur.
- Lavable.
- Séchage rapide.

DESCRIPTION

MURS BLANCS VELOURS est une peinture blanche destinée aux murs des chambres, séjours, salles à manger et salles de bains.

Simple d'application, elle permet la rénovation ou la mise en peinture aisée des supports usuel du bâtiment.

FINITION
Velours

FORMAT
12L

USAGE
Intérieur



Édité le 13/06/2023

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NF 36-005
Nature	Peinture à base de résines copolymères acryliques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.30 +/-0.05
Brillance 60°	8-12
Viscosité	45-55 cP
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Plâtres, ciments, plaques cartonnées, bois, pierre, brique, parpaings, crépis...
Rendement	6 à 10 m² au litre par couche.
Séchage	Sec au toucher : 30 min Recouvrable : après 2 à 4 heures Sec et dur : après 24 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Un ajustement avec de l'eau est envisageable afin de faciliter l'application ou en première passe sur un support poreux. Ne pas dépasser 5% d'eau.
- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Les ciments et bétons devront avoir plus d'1 mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.
- Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage puis dépoussiérer.
- Dépoussiérer les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Sur les supports spéciaux (plaque de plâtre anti-feu, bois, ...), il est recommandé d'appliquer une sous-couche Oxi appropriée.
- Le support doit être exempt de trace de suie. Si des traces de suie persistent au nettoyage, utiliser un primaire bloqueur de tache adapté.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Le support doit être exempt d'huile ou de graisse. En cas de doute, procéder à un nettoyage du support à l'aide d'un détergeant ou de notre DÉCRASSANT ABSOLUE *.
- Utiliser de préférence un rouleau de poil 8 à 12 mm. Une application au pistolet pourra nécessiter une dilution de 1 à 5% avec de l'eau.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone d'environ ¼ de m2. Dégager les angles à l'aide d'une brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application. Conserver la même surface d'application à chaque fois. Attention lorsqu'on applique une peinture blanche sur un fond blanc, il est parfois difficile de voir les zones de manques, une vérification en prenant un peu de recul peut aider).
- Lors d'une application sur bois, privilégier une brosse plutôt qu'un rouleau, sauf en cas de grande surface. Appliquer dans le sens du fil du bois par un mouvement d'aller et retour.
- Pour éviter les coulures, ne pas surcharger le produit.
- En cas de dépassement de la zone à peindre, nettoyer immédiatement sans laisser le temps à la peinture de commencer son séchage.
- Pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux non peints pourront recevoir 2 couches de peinture. Afin d'atteindre l'opacité maximale (en particulier pour le recouvrement d'un support de teinte foncée), 3 couches ou plus de peinture seront nécessaires.
- Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 13/06/2023.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70